D-BOND®
INDUSTRY COATING

Chất Chuyển Gỉ GỐC NƯỚC (W1001)

Rust Converter Water Based

Là chất xử lý bề mặt gốc nước 1 thành phần thân thiện với môi trường. Chuyển đổi chính lớp gỉ hiện hữu trên bề mặt kim loại thành 1 lớp bảo vệ bề mặt tuyệt hảo với độ bám dính cao và bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết cả trong nhà và ngoài trời.

It is an environmentally friendly, one-component water-based surface treatment. It primarily converts the existing rust layer on metal surfaces into an excellent protective layer with high adhesion and durability in all weather conditions, both indoors and outdoors.

Thành Phần và Phẩm Chất

- Là chất xử lý bề mặt gốc nước 1 thành phần.
- Gốc nước thân thiện môi trường và người sử dụng. (VOC)
- Độ bền cao trong mọi điều kiện thời tiết.
- Tạo thành lớp lót có độ bám dính tuyệt hảo trên bề mặt kim loại.
- Kết hợp và chuyển đổi chính lớp gỉ hiện hữu thành lớp lót chống gỉ.

Ingredients and Quality

- Is a one-component water-based surface treatment.
- Environmentally friendly and user-friendly water-based. (VOC)
- High durability in all weather conditions.
- Forms an excellent adhesive primer on metal surfaces.
- Integrates and converts existing rust into an anti-corrosion primer.

CÔNG DỤNG

- Là chất xử lý bề mặt được đặc chế nhằm chuyển đổi lớp gỉ hiện hữu thành một lớp lót chống gỉ cho bề mặt kim loại.

USES

- It is a surface treatment specially formulated to convert existing rust into an anti-rust primer for metal surfaces.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Màu Sắc: Trắng đục. (khi kết hợp với gỉ hiện hữu chuyển đổi thành lớp phủ màu đen).
- Độ bám dính: ≤ 1 điểm
- Độ cứng: HB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Color: Off-white. (when combined with existing rust, it transforms into a black coating).
- Adhesion: ≤ 1 point
- Hardness: HB

CÁCH SỬ DỤNG

- Chuẩn bị bề mặt: Phải đảm bảo bề mặt không dính dầu mỡ, tàn hàn, lớp sơn cũ, gỉ lỏng lẻo, gỉ dày (giữ độ dày lớp gỉ 30µm-50 µm).
- Phương pháp: Bằng súng phun sử dụng lực hút hoặc lực đẩy, bằng chổi (cọ), ru lô.
- Độ dày màng sơn khô: 20 - 30 µm
- Định mức: 8m2/kg (thực tế phụ thuộc vào điều kiện thi công)
- Thời gian khô: Khô ngay tại điều kiện nhiệt độ bình thường, không cần hấp sấy với độ ẩm môi trường ≤75%
  - Khô mặt: 20 phút
  - Sơn lớp tiếp theo: 60 phút
- Pha trộn: Thi công trực tiếp, không pha thêm nước hoặc bất kỳ vật liệu pha loãng nào khác.
- Đóng gói: 250ml, 500ml, 1000ml.
- Bảo quản và bảo hành: 24 tháng trong điều kiện lưu kho 5°C - 35°C

INSTRUCTIONS FOR USE

- Surface preparation: Ensure the surface is free from grease, welding residues, old paint, loose rust, and thick rust (maintain rust thickness at 30µm-50µm).
- Method: Use a spray gun with suction or pressure, brush, or roller.
- Dry film thickness: 20 - 30 µm
- Coverage: 8m²/kg (actual coverage depends on application conditions)
- Drying time: Dries immediately at normal temperature conditions, no need for baking with environmental humidity ≤75%
  - Touch dry: 20 minutes
  - Next coat: 60 minutes
- Mixing: Apply directly, do not add water or any other thinners.
- Packaging: 250ml, 500ml, 1000ml.

Storage and warranty: 24 months under storage conditions of 5°C - 35°C.

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với da và mắt bằng cách mang dụng cụ bảo hộ và bảo vệ mắt.
- Tránh hít thở trực tiếp với bụi sơn trong khi sơn bằng phương pháp phun.
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước sau khi thi công.
  - Tiếp xúc với da: Thay đồ bị nhiễm bẩn và rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch
  - Tiếp xúc với mắt: Rửa kỹ và ngâm với nước sạch ít nhất 10 phút, giữ mí mắt mở.
  - Thông tin thêm: Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không bảo hành. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ bộ phận phục vụ khách hàng của chúng tôi.

SAFE TO USE

- Avoid contact with skin and eyes by wearing protective gear and eye protection.
- Avoid inhaling paint dust directly while spraying.
- Clean tools with water after application.
  - Skin contact: Change contaminated clothing and wash thoroughly with soap and clean water.
  - Eye contact: Rinse thoroughly and soak with clean water for at least 10 minutes, keeping eyelids open.
  - Additional information: The above information is provided with high reliability but without warranty. For more detailed information, please contact our customer service department.

Công ty CP Sơn Công Nghiệp Hà Nội - HanoiCoating JSC

Trụ sở/Headquarters:	Nam Dư - P.Vĩnh Hưng - TP.Hà Nội
Nhà máy/Factory:	Km4+800 TL379 — Văn Giang — Hưng Yên
Chi nhánh Miền Trung/Central Branch:	15-17 Nguyễn Văn Tạo, P.An Khê, TP.Đà Nẵng
Tel:	024.3644.3888 /3993.3789
Hotline(24/7):	08.1900.0075
Email:	hanoicoating@gmai.com