D-BOND®
INDUSTRY COATING

Sơn Lót Chống Gỉ GỐC NƯỚC (W130x)
Anti-Rust Primer Water Based

Là loại sơn lót chống gỉ tự khô 1 thành phần gốc Acrylic hòa tan trong nước, thân thiện với môi trường, được kết hợp với phụ gia cao cấp tạo khả năng chống gỉ hoàn hảo và bám dính tốt trên bề mặt kim loại, độ bền tuyệt hảo trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là loại sơn dùng trong công nghiệp và dân dụng.

This is a water-based, environmentally friendly, one-component acrylic primer that dries on its own. It is combined with premium additives to provide excellent rust resistance and good adhesion to metal surfaces, offering outstanding durability in all weather conditions. This type of paint is used in both industrial and residential applications.

Thành Phần và Phẩm Chất

- Là loại sơn lót 1 thành phần tự khô gốc Acrylic.
- Không chứa chất hữu cơ bay hơi độc hại cho môi trường và người sử dụng (VOC)
- Độ bền cao trong mọi điều kiện thời tiết.
- Bám dính trên nhiều bề mặt kim loại.
- Khả năng chống gỉ cao.
- Chỉ cần sơn 1 lớp duy nhất.
- Có thể sơn lại với các sản phẩm cùng loại.

Ingredients and Quality

- It is a one-component, air-drying primer based on Acrylic.
- Contains no harmful volatile organic compounds (VOC) for the environment and users.
- High durability in all weather conditions.
- Adheres to various metal surfaces.
- High anti-corrosion capability.
- Only requires a single coat.
- Can be recoated with similar products.

CÔNG DỤNG

- Là loại sơn lót cho sơn mới hoặc sơn lại cho các sản phẩm công nghiệp và dân dụng.

USES

- It is a primer for new paint or repainting industrial and residential products.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Màu Sắc: Xám nhạt hoặc đỏ oxide
- Độ Sánh: 80-120 giây/chén BSB4
- Độ mịn: < 15 µm
- Hàm lượng rắn: 60(±5) %
- Độ bám dính: ≤ 1 điểm
- Độ cứng: HB
- Độ phủ: $10m^2$ - $12m^2$/kg
- Dung môi: Nước sạch

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Color: Light gray or oxide red
- Viscosity: 80-120 seconds/BSB4 cup
- Fineness: < 15 µm
- Solid content: 60(±5)%
- Adhesion: ≤ 1 point
- Hardness: HB
- Coverage: $10m^2$ - $12m^2$/kg
- Solvent: Clean water

CÁCH SỬ DỤNG

- Chuẩn bị bề mặt: Phải đảm bảo khô và được xử lý sạch bụi bẩn trên bề mặt.
- Phương pháp: Bằng súng phun sử dụng lực hút hoặc lực đẩy, bằng chổi (cọ), ru lô.
- Độ dày màng sơn khô: 30 - 50 µm
- Thời gian khô: Khô ngay tại điều kiện nhiệt độ bình thường.
  - Khô mặt: 10 phút
  - Có thể sờ được: 30 phút
  - Cầm tay di chuyển: 1 giờ
  - Đưa vào sử dụng: 3 giờ
  - Kiểm tra cơ tính: 2 tuần
- Tỷ lệ pha sơn: Phụ thuộc vào dụng cụ và biện pháp thi công có thể thêm nước sạch để đạt độ nhớt phù hợp.
- Nhiệt độ thi công: Không thi công khi bề mặt sản phẩm hoặc môi trường xuống thấp hơn 10°C.
- Chỉnh sửa: Sử dụng giấy nhám P400 hoặc mịn hơn.
- Đóng gói: 0.8kg, 3kg, 5kg, 20kg.
- Bảo quản và bảo hành: 24 tháng trong điều kiện lưu kho 5°C - 35°C

AN TOÀN SỬ DỤNG

- Tránh tiếp xúc với da và mắt bằng cách mang dụng cụ bảo hộ và bảo vệ mắt.
- Tránh hít thở trực tiếp với bụi sơn trong khi sơn bằng phương pháp phun.
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước sau khi thi công.
  - Tiếp xúc với da: Thay đồ bị nhiễm bẩn và rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch
  - Tiếp xúc với mắt: Rửa kỹ và ngâm với nước sạch ít nhất 10 phút, giữ mí mắt mở.
  - Thông tin thêm: Những thông tin trên được cung cấp với độ tin cậy cao nhưng không bảo hành. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ bộ phận phục vụ khách hàng của chúng tôi.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Surface preparation: Ensure it is dry and free of dust and dirt.
- Method: Use a spray gun with suction or pressure, brush, or roller.
- Dry film thickness: 30 - 50 µm
- Drying time: Dries immediately under normal temperature conditions.
  - Touch dry: 10 minutes
  - Handle: 30 minutes
  - Move by hand: 1 hours
  - Ready for use: 3 hours
  - Mechanical test: 2 weeks
- Paint mixing ratio: Depending on the tools and application methods, clean water can be added to achieve the appropriate viscosity.
- Application temperature: Do not apply when the surface or environment is below 10°C.
- Touch-up: Use P400 sandpaper or finer.
- Packaging: 0.8kg, 3kg, 5kg, 20kg.
- Storage and warranty: 24 months under storage conditions of 5°C - 35°C.

SAFETY USAGE

- Avoid contact with skin and eyes by wearing protective gear and eye protection.
- Avoid inhaling paint dust directly while spraying.
- Clean tools with water after application.
  - Skin contact: Change contaminated clothing and wash thoroughly with soap and clean water.
  - Eye contact: Rinse thoroughly and soak with clean water for at least 10 minutes, keeping eyelids open.
  - Additional information: The above information is provided with high reliability but without warranty. For more detailed information, please contact our customer service department.

Công ty CP Sơn Công Nghiệp Hà Nội - HanoiCoating JSC

Trụ sở/Headquarters:	Nam Dư - P.Vĩnh Hưng - TP.Hà Nội
Nhà máy/Factory:	Km4+800 TL379 — Văn Giang — Hưng Yên
Chi nhánh Miền Trung/Central Branch:	15-17 Nguyễn Văn Tạo, P.An Khê, TP.Đà Nẵng
Tel:	024.3644.3888 /3993.3789
Hotline(24/7):	08.1900.0075
Email:	hanoicoating@gmai.com