D-BOND

SƠN CHỐNG NÓNG - SUNGUARD

(W1K-SG)

Là loại sơn tự khô 1 thành phần gốc Acrylic hoà tan trong nước, than thiện với môi trường, được kết hợp với phụ gia đặc biệt tạo khả năng chống nóng tối ưu. Giảm nhiệt từ 5-20^{0}C(tuỳ thuộc vào từng bề mặt), bảo vệ bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết cho mái nhà bằng tôn, bê tông hoặc tường xây trong công nghiệp và dân dụng.

THÀNH PH□N, PH□M CH□T Là loại sơn phủ 1 thành phần tự khô gốc Acrylic.

- Không chứa chất hữu cơ bay hơi độc hại cho môi tr- ờng và ng- ời sử dụng(VOC)
- Độ bền cao trong mọi thời tiết.
- Bám dính trên nhiều bề mặt khác nhau: mái tôn, bê tông, t- ờng xây…
- Khả năng giảm nhiệt cao từ 5-20^{0}C(tuỳ từng bề mặt).
- Có thể sơn lại với các sản phẩm cùng loại.

CẦNG D□NG Là loại sơn phủ chống nóng bề mặt cho sơn mới hoặc sơn lại cho các công trình công nghiệp và dân dụng.

- Trên các lớp sơn phủ hiện hữu ở điều kiện tốt.

□□C T□NH K□ THU□T

Màu sắc:	Phong phú. (Ưu tiên màu trắng với khả năng phản xạ nhiệt cao nhất)
Độ sánh:	80-120 giây chén BSB4 ở nhiệt độ th- ờng.
Độ mịn:	< 15 μm
Hàm l- ợng rắn:	50(±5) %
Độ bám dính:	≤ 1 điểm
Độ cứng:	B
Dung môi:	N- ớc sạch

CỸCH S□ D□NG

Chuẩn bị bề mặt:	Phải đảm bảo khô và đ- ợc sử lý sạch bụi bẩn trên bề mặt.(Nên sơn 1 lớp sơn lót phù hợp với bề mặt cần thi công)
Ph- ơng pháp:	Bằng súng phun sử dụng lực hút hoặc lực đẩy, bằng chổi(cọ), rulo.
Số lớp sơn:	Sơn 2-3 lớp để đạt khả năng chống nóng tối - u
Độ dày màng sơn khô:	150-200 μm

Thời gian khô:	Khô ngay tại điều kiện nhiệt độ bình th- ờng • Khô mặt 30 phút • Có thể sờ đ- ợc 60 phút • Đ- a vào sử dụng 24 giờ • Kiểm tra cơ tính 2 tuần
Tỷ lệ pha sơn:	Phụ thuộc vào dụng cụ và biện pháp thi công có thể thêm n- ớc sạch 5-10% để đạt độ nhớt phù hợp.
Nhiệt độ thi công:	Không thi công khi nhiệt độ bề mặt sản phẩm hoặc môi tr- ờng xuống thấp d- ới 10°C
Bảo quản và bảo hành	24 tháng trong điều kiện l- u kho 5°C-35°C

AN TOÀN S□ D□NG

- Tránh tiếp xúc với da và mắt bằng cách mang dụng cụ bảo hộ và bảo vệ mắt.
- Tránh hít thở trực tiếp với bụi sơn trong khi sơn bằng ph- ơng pháp phun.
- Rửa sạch dụng cụ bằng n- ớc sau khi thi công.

Tiếp xúc với da:	Thay đồ bị nhiễm bẩn và rửa kỹ bằng xà phòng với n- ớc sạch
Tiếp xúc với mắt:	Rửa kỹ và ngâm với n- ớc sạch ít nhất 10 phút, giữ mí mắt mở.
Thông tin thêm	Những thông tin trên đ- ợc cung cấp với độ tin cậy cao nh- ng không bảo hành. Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với bộ phận phục vụ khách hàng:

Công ty CP Sơn Ôtô Hà Nội
(Hanoi Coating.,jsc)
Office: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, TP.Hà Nội
Factory: Km4+800, Văn Giang, H- ng Yên
E-mail: hanoicoating@gmail.com
Web: paint.com.vn
Tel: 043.9933789
Hotline(24/7): 08.1900.0075